

Druty do lutowania miękkiego typu DW.../TLR z topnikiem

CECHY I KORZYŚCI



drut lutowniczy z topnikiem



łatwość aplikacji

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1
Waga [kg]	0,25



ZASTOSOWANIE

Spoivo lutownicze Pb40Sn60 ma zastosowanie głównie w przemyśle chłodniczym, motoryzacyjnym (lutowanie chłodziw i innych części), elektrotechnicznym (pobielanie i lutowanie części aparatury elektrotechnicznej) oraz do lutowania blach stalowych i ocynkowanych.

DANE MECHANICZNE

Materiał	60% Sn, 40% Pb
Temperatura topnienia [°C]	183 ± 235
Temperatura lutowania [°C]	35 ± 450
Ciężar właściwy	9,30g /cm ³

Typ	Indeks Ergom	Średnica drutu [mm]
DW 0.25/TLR	E05ML-01010200101	0,25
DW 0.50/TLR	E05ML-01010200301	0,50
DW 0.70/TLR	E05ML-01010200501	0,70
DW 1.00/TLR	E05ML-01010200701	1,00
DW 2.00/TLR	E05ML-01010200801	2,00